

Bund Sealer

Ontworpen om calamiteitenruimtes af te dichten en waterdicht te maken en opslagtanks te voorzien van een deklaag



- Zeer flexibele waterdichte coating
- Uitstekende chemische weerstand
- Kan op natte oppervlaktes worden aangebracht
- Vult scheuren en naden tussen muren en vloeren in calamiteitenruimtes
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.
- Zorgt voor een uitstekende bescherming van metalen opslagtanks, pijpleidingen, enz
- Kan gebruikt worden voor het beschermen van metalen en betonnen structuren voorafgaand aan het verzinken in aarde of water

Bund Sealer is een tweecomponentenverf op basis van epoxyhars en teer, ontwikkeld om calamiteitenruimtes waterdicht te maken.

Deze dikke, zwarte, rekbare verf is met de kwast aan te brengen op steen, beton of betonblokken. Gewoonlijk is één laag afdoende, hoewel er twee lagen vereist kunnen zijn op poreuze, open oppervlaktes of voor het waterdicht maken van scheuren en voegen.

Bund Sealer beschermt tegen het morsen van water, olie, diesel en diverse chemicaliën. Kan ook op de binnen- of buitenkant van een reservoir worden aangebracht als beschermende waterdichte coating.

Uiterlijk

Een dikke, zwarte vloeistof.

Verpakking

Bund Sealer is leverbaar in een bus van 4 kg.

Chemische weerstand

***** Zeer goede langdurige bescherming
**** Goede langdurige bescherming
*** Enkele oppervlakte defecten
** Enige aantasting, beperkte weerstand
* Geen weerstand

Salpeterzuur	5%	*****
	20%	****
Sulfonzuur	5%	*****
	20%	****
Azijszuur	10%	*
	20%	*
Oxaalzuur	5%	*****
	10%	*****
Fosforzuur	10%	***
	20%	**
Melkzuur	10%	*
	20%	*
Wijnsteenzuur	10%	*****
	20%	*****
Chloorwaterstofzuur	5%	*****
	15%	***
Calciumhydroxide	10%	*****
	50%	*****
Natriumhypochloride	10%	*****
	50%	*****
Natriumhydroxide	10%	*****
	50%	*****
Ammoniak	5%	*****
	20%	*****
Butoxyethanol		*****
Xyleen		*
Ethanol		*****
Esteralcohol		*****
Triethyleentetramine		****
Nafta C9		****
Ethylmethylketon		****
Benzilalcohol		*
Methoxypropanol		*****
Aceton	100%	*****
	50%	*****
Terpentine (laag aroma)		*****
Geurloze kerosine		*****
Terpentine		*****
Detergent		****
Bleekmiddel		*****
50% Zoutoplossing		*****
Minerale olie		*****
50% Suikeroplossing		*****
Antivries		*****
Skydrol		*
Benzine		****
Diesel		****
Verfabijsmiddelen met oplosmiddelen		*
Speciale additieven		*
Waterbehandelingschemicaliën		****

Pekel

Dekvermogen

Ongeveer 14 m².

Houdbaarheid

Eén jaar in de originele ongeopende verpakking.

Vorbereiding van de oppervlakte

Zorg voor schone en vaste oppervlaktes die geen verontreinigingen bevatten. Brede scheuren in de oppervlakte moeten voor het aanbrengen van Bund Sealer worden gerepareerd. Verwijder vet en olie met Bio-D. Bund Sealer mag op natte oppervlaktes worden aangebracht, echter voor meer permanente installaties is het aan te bevelen dat de oppervlakte zo droog mogelijk is. Bund Sealer kan op geverfde oppervlaktes worden aangebracht maar alle losse of beschadigde deeltjes moeten eerst worden verwijderd. Van metaal alle loszittende roest verwijderen (het is niet noodzakelijk alle 'goed gebonden' roest te verwijderen). Zwaar aangetast, zeer roestig metaal kan met Primebase van een grondlaag worden voorzien.

Mengen

De volledige inhoud van het hars in de verharder gieten. Het is **niet** aan te raden slechts een deel te vermengen. Met een plamuurmes of een gelijkaardig stuk gereedschap langs de zijanten en de bodem van de bussen schrapen en de producten **goed** vermengen.

Verwerkingstijd

Na het mengen heeft het product een verwerkingstijd van maximaal 30 minuten bij 20°C. Hoe hoger de omgevingstemperatuur, hoe korter de verwerkingstijd.

Aanbrengen

Met de kwast aanbrengen en goed op de ondergrond inwerken. Het product kan met een dikke laag over haarscheurtjes en naden worden aangebracht. Eén laag is gewoonlijk voldoende om een waterdichte afdichting te verkrijgen. Een tweede laag kan vereist zijn op zeer poreuze oppervlaktes of om een doorlopende laag op ruwe oppervlaktes te maken.

Verhardingstijd

Het product is binnen 16 tot 24 uur handdroog en overschilderbaar.

Volledige uitharding wordt na 7 dagen bereikt. Dit gebeurt bij een omgevingstemperatuur van 20°C. Lagere temperaturen verlengen de verhardingstijden. Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C.

Let op

Bund Sealer bevat oplosmiddel en mag uitsluitend in een goed geventileerde ruimte worden gebruikt.

Schoonmaken van gereedschap

Het is niet eenvoudig om het gereedschap te reinigen en daarom moet het na gebruik worden weggedaan. Terpentine, of een vergelijkbaar oplosmiddel, verwijdert onvoorziene spetters Bund Sealer (indien meteen behandeld).

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag beschikbaar. Levensmiddelen uit de ruimte verwijderen tijdens het gebruik.

Bio-D

Voor voorbereidend ontvetten. Een krachtig oplosmiddelvrij ontvettingsmiddel dat olie en vet verwijdert. Dekvermogen is 20 m² per 5 liter.

Primebase

Een unieke roeststabilisator en primer. Dekvermogen is 2 tot 5 m² per liter voor twee lagen.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden.

Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

