

Concrex® Vulpasta

Gebruiksvriendelijke pasta voor vloerreparaties van minimale gebreken voor het verven



Concrex Vulpasta is een tweecomponenten epoxyharspasta voor het vullen van kleine spleten, scheuren en gaten in beton en metselwerk. Het is ideaal voor het repareren van minimale gebreken in vloeren of verticale oppervlakken voor het verven. Het is snel en eenvoudig in het gebruik, ruikt niet en bijzonder sterk na uitharding. Concrex Vulpasta is zuinig in het gebruik omdat u slechts mengt wat u nodig hebt. Het krimpt niet na uitharding en de afgewerkte reparatie is chemisch bestendig. De afgewerkte reparatie kan met elke coating van Gibac Chemie worden overgeschilderd of u kunt het zo als slijtlaag laten. U hebt geen primer nodig en de vulpasta kan voor reparaties met een zeer fijne rand worden gebruikt.

Concrex Vulpasta is zeer sterk. De hechtkracht op schoon beton is groter dan de sterkte van het beton zelf. Het ideale reparatiemateriaal voor krassen, vlekken en boutgaten.

- Eenvoudig 50:50 te mengen op gewicht of volume
- Concrex-kraacht - is geschikt voor zwaar verkeer na een nacht uitharden
- Bestand tegen de meeste industriële chemicaliën (na 4 dagen volledige uitharding)
- Oplosmiddelvrije formule
- Binnen of buiten te gebruiken

Voor reparaties die dieper zijn dan 5 mm, adviseren we Concrex Original of Concrex Rapid Set.

Concrex Vulpasta

Inhoud verpakking

Elke verpakking van 1,5 kg bevat 750 g hars, 750 g verharder, instructies, handschoenen, een verstrooier en twee spatels.

Dekvermogen

Maximale verpakking van 1,5 kg is goed voor ongeveer 1 liter vulmassa.

Beperkingen

De aanbevolen minimum-/maximumtemperatuur om het aan te brengen is 5 - 30 °C.

Voorbereiding

Oppervlakken moeten schoon en droog zijn en geen stof, olie, vet of andere verontreinigingen bevatten.

De ondergrond moet vast en niet brokkelig zijn. Reinig een eventueel onbedekte stalen bewapening tot deze blank is. Een beetje vochtige ondergrond is toegestaan maar de ondergrond mag niet nat zijn.

Mengen

Draag de handschoenen uit de verpakking. Neem gelijke delen hars (gebroken wit), en verharder (zwart) en vermeng ze goed met behulp van de meegeleverde spatels op een geschikt mengpaneel tot ze een egale grijze kleur hebben. De ideale mengverhouding is 1:1 op gewicht of volume. Schat nauwkeurig de gelijke hoeveelheden maar u hoeft ze niet te wegen of te meten. Vermeng niet meer product dan wat u binnen 15 à 20 minuten kunt aanbrengen.

Aanbrengen

Duw de vermengde componenten met behulp van de meegeleverde plastic schraper in de reparatie en strijk het oppervlak glad. Schraap eventueel gemorst product weg of veeg het weg met een droge doek. Reinig daarna met terpentijn. De afgewerkte reparatie kunt u vijlen, zagen of boren. Let op dat u hierbij geen stof inademt. Afgewerkte, uitgeharde reparaties kunt u na een droogtijd van 12 uur (een nacht) overschilderen.

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie.

Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag beschikbaar. Verwijder levensmiddelen uit de ruimte tijdens het aanbrengen en uitharden.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

Bij 20 °C

Bij 10 °C

Verwerkingstijd	30 minuten	60 minuten
Eerste verharding	4 uur	8 uur
Kan worden overgeschilderd	12 uur	16 uur
Accepteert zwaar verkeer	16 uur (na een nacht)	24 uur
Volledige uitharding	4 dagen	7 dagen

Ook verkrijgbaar bij
Gibac Chemie

Vloerverf & Coatings

Stofwerend & afdichters

Lijnmarkering

Bevloering

Antislipcoatings

Antislipproducten

Vloerreparatiematerialen

Dekvloeren

Vorbereidingsmaterialen

Reparatiematerialen voor
metselwerk

Muurcoatings

Buitenproducten

Verkeersregeling

Metaalcoatings

Dakproducten

GIBAC® Chemie bv



Gibac Chemie b.v.
Gladsaxe 19, 7327 JZ Apeldoorn
Tel: 055-5413586 - Fax: 055-5429613
E-mail: info@gibac.nl - www.gibac.nl