

Fine Crack Filler

Een krimpvrij, vloeibaar twee componenten epoxy vulmiddel voor scheuren in betonvloeren.



- Fine Crack Filler is speciaal ontwikkeld voor het opvullen van smalle scheuren in betonnen vloeren
 - Flinke tijdsbesparing doordat scheuren voor het opvullen niet uitgefreesd moeten worden
 - Voor het schilderen van een vloer is Fine Crack Filler de ideale manier om lelijke scheuren en lichte beschadigingen op te vullen
 - Sneldrogend
 - Snel en eenvoudig aan te brengen
 - Zeer voordelig in gebruik
 - Oplosmiddelvrij
 - Krimpvrij
-

Fine Crack Filler

Chemische samenstelling

Tweecomponenten epoxyhars mengsel.

Verpakking

Verpakking van 500 ml (bestaand uit twee delen).

Voorbereiding

Scheuren reinigen en uitkrabben en zorgen dat ze droog en stofvrij enz. zijn. Gewoonlijk is het niet nodig scheuren 'uit te hollen'.

Mengen

Elke verpakking Fine Crack Filler bestaat uit een bus verharder en een aparte bus hars. De inhoud van de bus verharder in de bus met hars gieten en goed vermengen met een plat menggereedschap, of een elektrische boormachine (op lage snelheid) met een schoep. Schraap tijdens het vermengen langs de zijkanalen en de bodem van de bus om onvermengde hars / verharder te vermijden: dit kan leiden tot 'zachte plekken' in het verharde product.

Aanbrengen

Voorzichtig uit de bus op en langs de scheur gieten en met een liniaal of plastic/rubberen schraper nivelleren. Overtollig product wegvegen. Na 4 uur uitharden bij 20°C is de scheur overschilderbaar.

De reparatie kan met vrijwel ieder soort vloerverf of hoogwaardige coating worden overgeschilderd, zoals bv.

[Epoxy Gloss Coat Solvent Free](#)

(epoxy glanslaag oplosmiddelvrij).

LET OP:

Scheuren in vloeren met één verzakte kant kunnen ook worden gevuld maar het zal onmogelijk zijn om onder die omstandigheden een gladde afwerking te bewerkstelligen. Concrex kan worden gebruikt om vloerniveauverschillen aan te vullen.

Andere toepassingen

Fine Crack Filler is krimpvrij, restjes kunnen daarom prima gebruikt worden om kleine gaten te vullen. Echter voor gaten van 50 mm diameter of 25 mm diepte moet Concrex worden gebruikt.

Dekvermogen

Een verpakking van 500 ml vult een scheur van 2 mm breed en 5 mm diep over een afstand van 50 meter (let op dat bijna alle scheuren over de hele afstand kunnen variëren in omvang zodat bovenstaande getallen niet nauwkeurig kunnen zijn).

Verwerkingstijd

20 tot 30 minuten.

Verhardingstijd

Gewoonlijk 3 tot 4 uur bij 20°C. De verhardingstijd zal langer zijn bij lagere temperaturen.

Beperkingen

Fine Crack Filler lost geen structurele of hechtingsproblemen op en is uitsluitend bedoeld om oppervlaktes te vullen. Scheuren die veroorzaakt zijn door structurele bewegingen kunnen weer optreden als de beweging aanhoudt. Het product is niet geschikt voor gebruik bij temperaturen onder 10°C.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

