

Flowpatch

Snelverhardende, vloeibare reparatie voor vloeren met zwaar verkeer



Flowpatch is een eenvoudig te mengen pasta voor het repareren van gaten, overtollige krimpvoegen enz. in effen betonnen ruimtes, zowel binnen als buiten. Het resultaat is een zeer stevige reparatie waar al na 30 tot 60 minuten over kan worden gelopen of die al na ongeveer 2 uur met vorkheftrucks kan worden bereden.

Reparaties met Flowpatch kunnen bij een normale omgevingstemperatuur na ongeveer 1 uur worden overgeschilderd met Flowtop.

Voor snelle reparaties aan effen beton, binnen of buiten.

- Gewoon water toevoegen, mengen en gieten

- Aanbrengen op droge of vochtige oppervlakten
- Lichtgrijze antislipafwerking
- Verhardt bij een lage temperatuur (tot 5°C)
- Kan worden toegepast op scherpe kanten tot 100mm+
- Reukloze, niet-giftige en ongevaarlijke formule
- Ideaal voor het vullen van diepe gaten vóór het egaliseren met Flowtop.

Zie voor de permanente, stevigste reparatiematerialen onze Concrex-reeks reparatieproducten van epoxyhars. Gebruik Flowtop voor het opnieuw bedekken of egaliseren van grotere ruimtes van ruw of stampbeton.

Flowpatch

Samenstelling

Grijs poeder. Na vermenging met water wordt het een krimpvrij, goed stromend reparatiemengsel.

Verpakking

Verkrijgbaar in pakken van 50 kg (geleverd in twee vaten van 25 kg).

Dekvermogen

Ongeveer 2,5 m² per 50 kg bij 10 mm laagdikte.

Chemische weerstand

Bestand tegen olie en vet. Indien er chemische weerstand wordt vereist, dient u naar Concrex te vragen.

Opslag

Opslaan bij droge omstandigheden.

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Voorbereiding

De ondergrond dient schoon te zijn en geen olie of verontreinigingen te bevatten. Losse deeltjes verwijderen en de oppervlakte, indien mogelijk, bewerken met een staalborstel. Flowpatch kan worden aangebracht op vochtig (niet nat) beton.

Mengen

Meng het product met water in de verhouding 1 kg poeder tot 150 - 200 ml water om een vloeibare suspensie te verkrijgen. Het

mengen kan het best met de hand worden gedaan met behulp van een plat werktuig zoals een spatel om het ontstaan van luchtballen te verminderen en eventuele klonten ongemengd poeder samen te drukken. Voeg niet meer water toe want dit kan de werking aantasten.

Na het mengen verhardt het product zeer snel dus het mengsel dient in het gat te worden gegoten om onmiddellijk te worden gerepareerd. Opnieuw roeren wordt niet aanbevolen daar dit het eindresultaat aanzienlijk kan verzwakken. Niet meer product vermengen dan u binnen enkele minuten kunt gebruiken. Het resterende poeder kan voor toekomstig gebruik worden opgeborgen.

Aanbrengen

Wanneer er een effen consistentie is verkregen, kan Flowpatch eenvoudig in het gat worden gegoten. Indien goed vermengd, egaliseert de reparatie zich vanzelf en hoeft het mengsel bijna niet met een troffel te worden aangebracht.

Verhardingstijd

Vorkheftruckverkeer is bij normale omgevingstemperatuur na ongeveer 2 uur mogelijk. De verhardingstijd is langer bij lagere temperaturen, bv. onder 10°C. Een richtlijn is 24 uur bij 5°C.

Verwerkingstijd

Ongeveer 5 tot 10 minuten bij 20°C.

Schoonmaken van gereedschap

Verwijder overtollig product met een doek of schraper en reinig met water voordat het product uithardt.

Beperkingen

Na het mengen met water is het product vloeibaar dus niet geschikt voor reparaties aan hellende vloeren of onbeschutte randen. Concrex is ideaal voor reparaties van hellingen, trap treden en voor het opnieuw vormen van randen.

Ook verkrijgbaar

Zie voor de permanente, stevigste reparatiematerialen met uitstekende chemische weerstand onze Concrex-reeks reparatieproducten van epoxyhars. Gebruik Flowtop voor het opnieuw bedekken of egaliseren van grotere ruimtes van ruw of stampbeton.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.