

4-uurs Epoxy Primer

Hoogwaardige primer met lage viscositeit, overschilderbaar in slechts 2 tot 4 uur.

Tweecomponenten oplosmiddelvrije grondverf die speciaal ontworpen is voor gebruik met een hoogwaardige epoxyhars vloerafwerking zoals [Resiflow](#), [Chemi-Coat](#) en Hydraulic Fluid Protector (hydraulische vloeistofbeschermer). Het product biedt wat doordringing, hechtingskracht, snelle uitharding en oppervlakteafwerking betreft, aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditionele primers op waterbasis.

- Oplosmiddelvrije epoxyhars (niet op waterbasis).
- Bindt zwakke en brokkelige oppervlaktes.
- Zorgt voor een maximale aanhechting van vloerdekkingen op de lange termijn.
- Door primer en deklaag op dezelfde dag aan te brengen, verminderde arbeidskosten en wachttijd.

Verpakking

5 liter bus van tweecomponenten epoxyhars coating.

Voorbereiding van de oppervlakte

Beton en cementoppervlakten moeten schoon en droog zijn en geen los materiaal bevatten. [Cemtetch](#), een zuurhoudend voorbereidend etsmiddel, kan gebruikt worden voor de verwijdering van vuil (geen vet) en losse cementdeeltjes. [Bio-D](#), een oplosmiddelvrij, bijna reukloos ontvettingsmiddel, verwijdert olie en vet. Indien de oppervlakte tijdens de voorbereiding moet worden nat gemaakt, moet deze zolang mogelijk drogen zodat de primer een goede penetratie verkrijgt. De primer kan enige vochtigheid aan.

Mengen

De twee bussen kunnen gescheiden worden door de naden op elkaar te zetten en ze uit elkaar te trekken. De inhoud van de kleinere bussen in de grootste bus gieten en goed roeren met een spatel of gelijkaardig breed stuk gereedschap. Indien er gebruik wordt gemaakt van een mixerwaaier op een elektrische boormachine, gebruik dan ook een spatel om alle onvermengde resten van de binnenkant van de bus te schrapen.

Verwerkingstijd

De vermengde componenten kunnen ongeveer 30 minuten bij 15°C worden gebruikt.

Aanbrengen

Het vermengde product in een verfbak gieten. Aanbrengen met een verfröller van nagemaakt schapenleer met halflange steel, die goed in de oppervlakte dringt. Er kan een kwast worden gebruikt voor het insnijden. Aanbrengen in een warme, goed geventileerde omgeving.

Verhardingstijd

Bij een goede ventilatie en een vloertemperatuur van 10-15°C is de grondlaag binnen 2 tot 4 uur handdroog. Zodra de laag handdroog is, kan de volgende laag worden aangebracht. Indien er langer dan 48 uur wordt gewacht voor het aanbrengen van een volgende laag, moet de grondlaag geschuurd worden om aanhechting te verkrijgen.

Dekvermogen

Voor dit product is het moeilijk om een juist dekvermogen aan te geven door de lage viscositeit en doordat de ondergrond kan verschillen in poreusheid. Een algemene richtlijn is ongeveer 20 m² per 5 liter. Wellicht is het volgende een goede leidraad:

Glad beton	circa 25 m ² per 5 liter
Geëst zuurhoudend beton	circa 20 m ² per 5 liter
Gegritstraald beton	circa 15 m ² per 5 liter
Zandcement dekvloer	circa 10-15 m ² per 5 liter

Schoonmaken van gereedschap

Verwijder voor het reinigen zoveel mogelijk product van de rollers. Gebruik Brush & Roller Cleaner (kwast & roller reiniger) of doe ze weg na gebruik.

Afvalverwijdering

Het volledig uitgeharde product is niet gevaarlijk en kan als gewoon (gecontroleerd) bouwafval worden verwijderd. Dit geldt voor kwasten, rollers, enz. die het verharde product bevatten. Onverhard product (resten in lege bussen, enz.) is geclassificeerd als bijzonder afval en moet als zodanig worden verwijderd. Verpakkingen brengen naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn op te vragen bij Gibac® Chemie B.V.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

