

Concrex Asfaltrep

Herstelproduct op basis van epoxyhars voor zwaarbelaste asfaltoppervlakken



Concrex Asfaltrep is een nieuw product voor het vullen van gaten in asfalt en betonnen vloeren. De epoxyharsformule is veel krachtiger en duurzamer dan gewone producten op basis van bitumen. Dankzij de kracht ervan zijn dunnere reparaties mogelijk dan bij conventionele producten en is het ideaal voor zwaarbelaste zones.

- Geschikt voor binnen en buiten
- Geeft een harde, zwarte antislipafwerking
- Geen primer nodig
- Kan op elke laagdikte van 10 tot 100 mm worden aangebracht
- Overrijdbaar binnen 12 uur

Typische toepassingen

- Herstellen van delen met struikelgevaar en kuilen in asfalt, teerasfalt en beton
- Oppervlak vernieuwen van versleten, slecht asfalt en beschadigd beton bij gangpaden en werkplekken
- Herstellen van beschadigd asfalt van parkeerterreinen en laadkades waar veel vorkheftrucks en vrachtwagens komen
- Vullen van bredere (meer dan 10 mm) spleten en scheuren in asfalt en beton
- Aanbrengen en verankeren van geleiderails van schuifdeuren, enz.

Concrex Asfaltrep

Samenstelling

Een mengsel van gesorteerd granietaaggregaat en epoxyhars.

Uiterlijk

Korrelig, zwart, slipbestendig oppervlak.

Verpakking

25 kg kit met met hars (in een blik van 2,5 l), verharder (in een blik van 1 l) en aggregaat, bij elkaar geleverd in een plastic bus van 30 l.

Dekvermogen

Het volume van een verpakking van 25 kg is ongeveer 25 liter. Dit dekt ongeveer 0,5 m² bij een laagdikte van 30 mm.

Chemische weerstand

Goede algemene weerstand tegen veel algemeen gangbare industriële chemicaliën. Voor verdere informatie over andere chemicaliën kunt u contact opnemen met Gibac® Chemie B.V.

Opslag

Bewaren boven 10 °C.

Houdbaarheid

Een jaar in de ongeopende verpakking.

Voorbereiding

Zorg dat de te vullen leemte schoon, vast en droog is (een beetje vochtig mag).

Gebruik van primer

Een primer is niet nodig wanneer het product gebruikt wordt om grove gaten of scheuren te vullen. Als u Asfaltrep gebruikt over gladde ondergronden, adviseren wij u Tack Coat primer.

Mengen

Mengen is eenvoudiger op een plank, maar u kunt dit ook in de meegeleverde plastic bus doen. Giet de inhoud van het kleinere blik verharder in het grotere blik hars en roer goed met een plamuurmes of gelijkaardig breed stuk gereedschap. Giet de vermengde componenten onmiddellijk op het granietaaggregaat. Meng met een troffel om een los gestructureerd zwart mengsel te verkrijgen. Zorg dat het droge aggregaat goed is bedekt.

Verwerkingstijd (van de vermengde componenten)

Ongeveer 30 minuten bij 10 °C tot 20 °C, minder bij hogere temperaturen.

Aanbrengen

Giet het gemengde product over in de leemte en verwerk het in de openingen en scheuren met een troffel. Druk het geheel lichtjes aan met een stuk hout, zodat het product samendrukt om luchtzakken te verwijderen. Werk dit af met een in terpentijn gedrenkte troffel voor een gladde afwerking.

Verhardingstijd

Er kan na 8 tot 12 uur over worden gelopen en na 12 tot 24 uur is de vloer bestand tegen zwaar verkeer (alles bij 10 °C tot 20 °C). Lagere temperaturen verlengen de verhardingstijd.

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag beschikbaar. Verwijder levensmiddelen uit de ruimte tijdens het aanbrengen en uitharden.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

Ook verkrijgbaar bij Gibac Chemie

Vloerverf & Coatings

Stofwerend & afdichters

Lijnmarkering

Bevloering

Antislipcoatings

Antislipproducten

Vloerreparatiematerialen

Dekvloeren

Vorbereidingsmaterialen

Reparatiematerialen voor metselwerk

Muurcoatings

Buitenproducten

Verkeersregeling

Metaalcoatings

Dakproducten