

Betonvloerverf

Originele en extra sterke polyurethaanformule
Verfraait saai, stoffig en gevlekt beton, flexibele dakcoating

Betonvloerverf

Een zeer aantrekkelijke duurzame en voordelige afwerking voor beton en gelijkaardige vloeren waar hoge eisen aan hygiëne en uiterlijk worden gesteld.

Zeer uiteenlopende toepassingen


Uitstekend voor algemeen gebruik in fabrieken, magazijnen, kantoren, scholen en werkplaatsen waar stof, vuil, olie en vet gemakkelijk moeten kunnen worden verwijderd. Voor zwaarbelaste vloeren is Epoxy Gloss Coat oplosmiddelvrij verkrijgbaar.

Gebruiksvriendelijk

Betonvloerverf is eenvoudig aan te brengen en verhardt snel tot een slijtvaste oliebestendige afwerking.

- Meer dan 40 miljoen vierkante meter behandeld
- Lichtglanzende, tegelachtige afwerking
- Verfraait saai, stoffig en gevlekt beton en maakt het stofvrij
- Eenvoudig schoon te maken
- • Ideaal voor het herkenbaar maken van productie- en opslagruimtes, gangpaden, enz.

Verkrijgbare kleuren

Crème	Zandsteen	Cementsteen	Lichtgroen	Groen	Veiligheidsrood	Veiligheidsblauw
						
Lichtblauw	Blauw	Signaalrood	Tegelrood	Terracotta	Veiligheidsgroen	Veiligheidsgeel
						
Donkerblauw	Blauwgrijs	Lichtgrijs	Grijs	Donkergrijs	Tingrijs	Zwart Wit
						

Hoewel extra aandacht is besteed aan de bovenstaande kleurenmonsters, vormt dit geen garantie dat de geleverde verfkleur identiek is.

Betonvloerverf

Voorbereiding van de oppervlakte

Het beton moet schoon en droog zijn en geen los materiaal bevatten. Verder moet het poreus genoeg zijn zodat de verf mechanisch kan aanhechten op de ondergrond. Reeds geleverde oppervlakken moeten licht worden opgeruimd. Als het beton nieuw is, moet het ten minste 28 dagen drogen. Vervolgens het oppervlak behandelen met Cemtetch om eventueel resterende alkaliteit van het cement te neutraliseren. We adviseren om ruw beton te 'zuur etsen' met Cemtetch, een milde zuurhoudende reiniger. In combinatie met goed schrobben helpt Cemtetch bij het verkrijgen van aanhechting op zeer gladde oppervlakken, het verwijdert gewoon vuil en helpt bij het verwijderen van betonmelk (zwakke, stoffige cementdeeltjes). Vet en olie moeten worden verwijderd met Bio-D (of een gelijkaardig ontvettingsmiddel).

Verven

De verf moet goed worden geroerd. De verf mag niet worden verdund. Met de roller of kwast aanbrengen en goed op de ondergrond inwerken. Verf niet te dik aanbrengen. Tweede laag aanbrengen zodra de eerste laag droog is (ongeveer 12 uur). Zorg dat de verf is uitgehard (niet gewoon handdroog) voordat de ruimte weer in gebruik wordt genomen (gewoonlijk na 16 tot 36 uur).

Belangrijk

Betonvloerverf niet aanbrengen op oppervlakken die onderhevig zijn aan optrekkend vocht.

Als op de vloer een coating van twijfelachtige herkomst ligt, adviseren wij u een klein vloergedeelte te verven om aanhechting en uitharding te testen.

Deze procedure bevelen we ook aan indien er ooit chemische producten het beton in zijn gedrongen, zelfs als de ruimte grondig is gereinigd. De verf dient te

worden opgeslagen bij een temperatuur van meer dan 12°C. Bij bepaalde omstandigheden kan de dunne verlaag ietwat gaan 'pluizen' onder de banden van geparkeerde voertuigen. Dit effect is slechts tijdelijk en kan worden opgelost door het aanbrengen van een goedkoop, niet-polijstend (zonder boenwas) emulsievloerglansmiddel. Epoxy Floor Sheen (epoxy vloerglans) is ideaal. De verf wordt niet aanbevolen voor showrooms met voertuigen of gelijkaardige ruimtes waar auto's lange tijd kunnen blijven staan. Net als bij één-component verfproducten van dit type kan er een reactie optreden tussen autobanden en de verf wat leidt tot afbladderen. Voor dergelijke ruimtes adviseren we een twee-componenten epoxyverf als Epoxy Gloss Coat oplosmiddelvrij. De verf niet gebruiken op zeer gladde gevlinderd betonlagen. Dit product is niet geschikt voor toepassing op cement of latex afvlakkingen. De verf aanbrengen in een droge, warme, goed geventileerde omgeving. Bij uitzonderlijke temperaturen moet u voor advies contact opnemen met Gibac Chemie.

Algemeen onderhoud

Normale reiniging moet met een neutraal schoonmaakmiddel worden uitgevoerd. Epoxy Floor Cleaner (epoxy vloerreiniger) is ideaal. De geleverde vloer mag niet met sterke oplosmiddelen of bijtende reinigingsmiddelen worden gereinigd.

Dekvermogen

Gemiddeld dekvermogen bij twee lagen met de roller is 20 m² per 5 liter. Het aanbrengen met een kwast heeft een verminderde dekking tot gevolg.

Cemtetch

Voorbijtmiddel voor gebruik waar het beton zeer glad is pas aangebracht (ten minste 28 dagen oud)

waar chemische verharders zijn gebruikt waar sprake van cementmelk is Dekvermogen is 20 m² per 5 liter.

BioD

Voor voorbereidend ontvetten. Een zeer doeltreffend, oplosmiddelvrij, bijna reukloos ontvettingsmiddel. In geconcentreerde vorm gebruiken om zware vet- en olieplekken te verwijderen. In verhouding van 50:50 met water verdunnen om gewoon vuil en lichte olieafzettingen te verwijderen of om de pasgeleverde vloer te onderhouden.

Veiligheid

Betonvloerverf is ontvlambaar en mag uitsluitend in een goed geventileerde ruimte worden gebruikt. Zoals bij alle niet-poreuze decoratieve afwerkingen kan het oppervlak onder bepaalde omstandigheden glad worden. Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie.

Levensmiddelen uit de ruimte verwijderen tijdens het aanbrengen en uitharden.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Bestellen

U kunt dit product in units van 5 liter telefonisch, per fax of via www.gibacdirect.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

We hebben tevens een speciale reeks kleuren volgens BS5378. Deze kleuren dienen om ruimtes te identificeren met een verbod, risico, verplichte handeling en veiligheid. Geschikt voor zowel vloeren als muren drogen veiligheidskleuren snel uit tot een slijtvaste, eenvoudige te reinigen lichtglanzende finish.

Kleur	Contrastkleur	Betekenis	Gebruiksvoorbeeld
Veiligheidsrood	Wit	Stopverbod	Identificatie en kleur van nooduitschakelingsapparaten, verbodstekens.
Veiligheidsgeel	Zwart	Let op, gevaar	Aanduiding van gevaar (brand, explosie, straling, chemicaliën enz.) Waarschuwingidentificatie van drempels, gevaarlijke passages, obstakels.
Veiligheidsblauw	Wit	Verplichte handeling	Verplichting om persoonlijke veiligheidsuitrustingen te dragen. Gebedsborden.
Veiligheidsgroen	Wit	Veilige omstandigheden	Identificatie van veiligheidsdouches, eerste hulpplaatsen en reddingsplaatsen. Nooduitgangborden.

